

# ARBOREA

Conforme - In compliance with  
Conforme - Gemäß:  
ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI 137.1

## Bla GL

Gres Porcellanato smaltato  
Glazed Impervious Porcelain Paver Tiles  
Grès Cérame émaillé  
Porzellanfeinsteinzeug, glasiert

2 2

**Blustyle**  
CERAMICA



Residenziale - Residential  
Résidentiel - Wohnbereich



Publico - Public  
Public - Öffentlich

**MADE IN ITALY**

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahmefähigkeit	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer widerstand	Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S)	Resistenza all'usura da calpestio Resistance to trampling wear Résistance à l'usure due au pittingement Abriebfestigkeit	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical etching Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit			Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130	DIN 51097	BCRA TORTUS	ASTM C 1028	ANSI 137.1 BOT3000	ISO 10545-12
ARBOREA	≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 4	CLASSE 5	GLA - GHA	R9	-	-	-	-	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher
ARBOREA RUSTIC	≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 5	CLASSE 5	GLA - GHA	R11	A+B+C	≥ 0,50	COF <sub>≥0,60</sub> Dry COF <sub>≥0,60</sub> Wet	DCOF > 0,42	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher

## CONFEZIONI - PACKAGING EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

Formati Sizes Formats Format	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M <sup>2</sup> par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box KG par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M <sup>2</sup> par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet KG par palette Kg pro Palette
cm. 10x60x1,0	16	0,966	21,48	48	46,38	1031
cm. 15x120x1,1 Rett.	6	1,080	30,50	32	34,56	976
Battiscopa - Skirting board Plinthe - Sockelleiste cm. 10x60x1,0	16	9,664 ml	21,48	48	463,87 ml	1031

## CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Colori Colours Couleurs Farben					Grado di stonalizzazione Deshading degree Degré de dénoucement Grad der Enttonalisierung ANSI 137.1	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächen- bearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken
<b>AURA</b>	<b>CLOE</b>	<b>DANAE</b>	<b>TALIA</b>	<b>VESTA</b>							
Rovere Sbiancato White Oak Rouvre Blanche Weißes Eichenholz	Rovere Natural Oak Rouvre Eichenholz	Noce Walnut Noyer Nussbaumholz	Teak Teak Teak Teak	Greige Greige Greige Greige	V3 Medio V3 Medium V3 Moyen V3 Mittelmäßig	Opalescente Opalescent Opalescent Opalisierend	Morbida Soft Douce Weich	Spazzolata Brushed Brosseé Gebürstet	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf
			<b>TALIA RUSTIC</b>	<b>VESTA RUSTIC</b>							
			Teak Teak Teak Teak	Greige Greige Greige Greige	V3 Medio V3 Medium V3 Moyen V3 Mittelmäßig	Opalescente Opalescent Opalescent Opalisierend	Rustica Rustic Rustique Rustikal	Legno disidratato e anticato Dehydrated and antique wood Bois déshydraté et antique Entwässert / antikes Holz	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Regolari Regular Régulière Regelmäßige

Fuga / Joint Joint / Fugenbreite	dimensione distanziatore / joint petit croix / fugenkreuz	10x60: $\geq 1$ mm. posa a cassettoni / coffered laying pose à caissons / Cassettone-verlegung: 1 mm.	<p><i>È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.</i></p> <p><i>The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m2) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.</i></p> <p><i>Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m2) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.</i></p> <p><i>Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.</i></p>
		15x120: $\geq 2$ mm.	

2 3

## CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Combinazioni grafiche Graphic patterns Compositions graphiques Graphische Zusammenstellungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati	Arborea: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 5 stampi Arborea Rustic: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 stampi	Smalti colorati a tecnologia INKJET	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 minuti 1200° C
Silica-quartz- aluminous clay, coloured oxides	Arborea: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 5 forms Arborea Rustic: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 forms	Colored glaze with INKJET technology	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 minutes 1200° C
Argiles silico- quartz -alumineuses, oxydes colorés	Arborea: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 5 formes Arborea Rustic: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 forms	Décoration à jet d'émaux avec la technologie INKJET	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 minutes 1200° C
Aluminium- Quarz, silikathaltige Tone, gefärbte Oxide	Arborea: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 5 Pressformen Arborea Rustic: 450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 forms	Dekoriert mit Feuchtglasur durch INKJET Technologie	Arborea / Arborea Rustic 10x60: 150 Arborea 15x120: 150	55 Minuten 1200° C